

## uno prime GLOSS

### CARTE PER EDITORIA - PUBLICATION PAPERS

#### PATINATA CON LEGNO MWC - MEDIUM WEIGHT COATED (MWC)



| Grammatura<br>Substance              | ISO 536        | g/m <sup>2</sup>   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Spessore<br>Caliper                  | ISO 534        | μm                 | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   |
| Volume specifico<br>Bulk             | ISO 534        | cm <sup>3</sup> /g | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Lucido Gardner<br>Gloss Gardner      | ISO 8254-1     | %                  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Grado di bianco CIE<br>Whiteness CIE | ISO 11475      | %                  | 106  | 106  | 106  | 106  | 106  | 106  |
| Bianco ISO<br>Brightness ISO         | ISO 2470 (D65) | %                  | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 89   |
| Opacità ISO<br>Opacity ISO           | ISO 2471       | %                  | 90   | 91.5 | 93   | 94   | 95   | 95.5 |

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Heatset web-offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Inserti, Periodici, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Brochures, Catalogues, Inserts, Magazines, Luxury magazines, Commercial printing*

Note

90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP