

Grammatura Substance	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350	400
Spessore Caliper	ISO 534	µm	61	68	75	84	95	110	126	152	169	195	211	237	287	328
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0.77	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.82	0.82
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	68	68	70	72	73	76	76	76	76	76	75	75	74	74
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	89	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	99 min

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Libri d'arte e di lusso, Libri per bambini, Locandine, Periodici, Report ambientali, Report commerciali e finanziari  
*Brochures, Catalogues, Books and publishing covers, Art and luxury books, Children books, Posters, Magazines, Environmental reports, Business and financial reports*

Note

80,220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*