

**selen****CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS****CARTE NATURALI SENZA LEGNO - UNCOATED WOODFREE PAPERS (UWF)**

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b><i>g/m<sup>2</sup></i></b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>170</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	80	89	93	100	102	114	125	137	150	175	216
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm<sup>3</sup>/g</i>	1.33	1.37	1.33	1.33	1.27	1.26	1.25	1.24	1.25	1.25	1.27
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	<i>ml/min</i>	300	300	300	300	300	300	300	300	320	350	370
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	85	87	90	91	92	93	95	96	97	98	98

Finitura *Finishing*

Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods**Heatset web-offset , Sheet-fed offset*Applicazioni *End uses**Agende, Brochure, Cataloghi, Guide, Libri d'arte e di lusso, Libri illustrati, Manuali, Report commerciali e finanziari  
Diaries, Brochures, Catalogues, Guidebooks, Art and luxury books, Illustrated books, Manuals, Business and financial reports*

Note

110 E 170 GSM SU RICHIESTA - 110 AND 170 ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
 Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

**BURGO**  
GROUP