

# respecta 100 SATIN

## CARTE RICICLATE - RECYCLED PAPERS

### PATINATA RICICLATA - RECYCLED COATED PAPER



Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	70	77	88	100	115	134	162	207	261	315
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.79	0.81	0.83	0.87	0.9
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450	400	350	300	200	150	100
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	120	120	120	120	120	121	121	121	121	121
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Libri d'arte e di lusso, Periodici, Report ambientali  
*Brochures, Catalogues, Books and publishing covers, Art and luxury books, Magazines, Environmental reports*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP