

# experia digi SILK

## CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

### CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)



Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	73	80	92	105	122	138	168	218	240	270	325
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.81	0.8	0.8	0.81	0.81	0.81	0.84	0.87	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari  
*Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports*

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP