

experia digi SILK

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)



Grammatura <i>Substance</i>	ISO 536	<i>g/m²</i>	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	73	80	92	104	120	136	165	215	240	270	325
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm³/g</i>	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.86	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	<i>%</i>	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	<i>%</i>	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	<i>%</i>	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	<i>%</i>	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari
Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP