liris

CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS

CARTE NATURALI SENZA LEGNO - UNCOATED WOODFREE PAPERS (UWF)

burgo

Grammatura ***Substance***	**ISO 536**	***g/m²***	**50**	**55**	**60**	**70**	**75**	**80**	**90**	**100**	**120**	**140**	**170**	**190**	**225**	**250**	**270**	**300**	**350**
Spessore *Caliper*	ISO 534	*µm*	66	72	78	90	96	102	114	124	139	161	196	219	254	283	305	339	396
Volume specifico *Bulk*	ISO 534	*cm^3/g*	1.32	1.31	1.3	1.29	1.28	1.28	1.27	1.24	1.16	1.15	1.15	1.15	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Ruvidità Bendtsen *Roughness Bendtsen*	ISO 8791-2	*ml/min*	300	300	300	250	250	250	250	250	300	350	350	350	350	350	350	350	350
Grado di bianco CIE *Whiteness CIE*	ISO 11475	*%*	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Bianco ISO *Brightness ISO*	ISO 2470 (D65)	*%*	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Opacità ISO *Opacity ISO*	ISO 2471	*%*	82	86	88	92	93	94	96	97	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Finitura *Finishing*	Uncoated
Tipo di stampa *Printing methods*	Roto Offset, Offset in foglio *Heatset web-offset , Sheet-fed offset*
Applicazioni *End uses*	Brochure, Guide, Libri illustrati, Manuali, Report commerciali e finanziari *Brochures, Guidebooks, Illustrated books, Manuals, Business and financial reports*
Note	55 - 75 - 100 - 225 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO GROUP