

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	170	200	230	250	270	300	330	350	400	450
Spessore Caliper	ISO 534	μm	184	230	268	300	324	360	396	425	500	572
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	80	80	80	80	80	80	60	60	60	60
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Rigidità Taber 15 gradi Long. Stiffness Taber 15 degrees MD	ISO 2493	mNm	1.7	3.2	5	7.6	8.7	12	17.5	18	30	41
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. Stiffness Taber 15 gradi CD	ISO 2493	mNm	1	1.8	2.6	4.2	4.1	5.8	8.2	8.7	14	18
Rigidità L&W 15 gradi Long. Stiffness L&W 15 degrees MD	ISO 2493	mN	36	68	95	130	180	230	370	380	620	850
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. Stiffness L&W 15 degrees CD	ISO 2493	mN	20	35	50	70	85	120	170	180	280	380

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Digital Laser , Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses* Biglietti d'auguri, Brochure, Cartoline, Copertine di libri e di riviste, Inserti, Packaging di pregio
Greetings cards, Brochures, Cards, Books and publishing covers, Inserts, Luxury packaging

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.