

prisma up 1SC

CARTONCINO - BOARD

CARTONCINO DI PURA CELLULOSA - SBS CARDBOARD



| <b>Grammatura<br/>Substance</b>  | <b>ISO 536</b> | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>170</b> | <b>200</b> | <b>230</b> | <b>250</b> | <b>270</b> | <b>300</b> | <b>330</b> | <b>350</b> | <b>400</b> | <b>450</b> |
|--|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Spessore<br><i>Caliper</i>   | ISO 534        | $\mu\text{m}$          | 184        | 230        | 268        | 300        | 324        | 360        | 396        | 425        | 500        | 572        |
| Liscio Bekk<br><i>Smoothness Bekk</i>                                  | ISO 5627       | s                      | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| Lucido Gardner<br><i>Gloss Gardner</i>                                 | ISO 8254-1     | %                      | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         |
| Grado di bianco CIE<br><i>Whiteness CIE</i>                            | ISO 11475      | %                      | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        | 133        |
| Bianco ISO<br><i>Brightness ISO</i>                                    | ISO 2470 (D65) | %                      | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        |
| a*<br>a*   | ISO 5631 (D65) | -                      | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        |
| b*<br>b*   | ISO 5631 (D65) | -                      | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        | -10        |
| L*<br>L*   | ISO 5631 (D65) | -                      | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       | 95.5       |
| Rigidità Taber 15 gradi Long.<br><i>Stiffness Taber 15 degrees MD</i>  | ISO 2493       | mNm                    | 1.7        | 3.2        | 5          | 7.6        | 8.7        | 12         | 17.5       | 18         | 30         | 41         |
| Rigidità Taber 15 gradi Trasv.<br><i>Stiffness Taber 15 gradi CD</i>   | ISO 2493       | mNm                    | 1          | 1.8        | 2.6        | 4.2        | 4.1        | 5.8        | 8.2        | 8.7        | 14         | 18         |
| Rigidità L&W 15 gradi Long.<br><i>Stiffness L&amp;W 15 degrees MD</i>  | ISO 2493       | mN                     | 36         | 68         | 95         | 130        | 180        | 230        | 370        | 380        | 620        | 850        |
| Rigidità L&W 15 gradi Trasv.<br><i>Stiffness L&amp;W 15 degrees CD</i> | ISO 2493       | mN                     | 20         | 35         | 50         | 70         | 85         | 120        | 170        | 180        | 280        | 380        |

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser , Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Biglietti d'auguri, Brochure, Cartoline, Copertine di libri e di riviste, Inserti, Packaging di pregio  
*Greetings cards, Brochures, Cards, Books and publishing covers, Inserts, Luxury packaging*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP