

# opafine

## CARTE NATURALI LEGGERE - THIN PAPERS

### NATURALE LEGGERA PER BOOK - THIN PAPERS BOOK



<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu\text{m}$	46	50	56	62
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$\text{cm}^3/\text{g}$	1.25	1.25	1.25	1.25
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	$\text{ml}/\text{min}$	160	160	160	160
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	105	110	110	110
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	90	90	90	90
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	81	82	83	84

Finitura *Finishing*

Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods*

*Heatset web-offset, Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Cataloghi, inserti per istruzioni di articoli hobbistici, Testi letterari, scientifici  
*Catalogues, hobby instructions inserts, Books (iterature, scientific)*

Note

37 GR SU RICHIESTA - 37 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP