

# respecta 60 GLOSS

## CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS

### CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPER (CWF)



Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	61	68	75	84	95	110	126	152	169	195	211	237	287
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.77	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.82
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	68	68	70	72	73	76	76	76	76	76	75	75	74
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	89	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte e di lusso, Opuscoli commerciali, Periodici, Report ambientali, Report commerciali e finanziari, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Brochures, Calendars, Catalogues, Books and publishing covers, Direct Mailing, Inserts, Art and luxury books, Flyers, Magazines, Environmental reports, Business and financial reports, Luxury magazines, Commercial printing*

Note

80, 220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 AND 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP