

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	80	90	100	115	130	135	150	170
Spessore Caliper	ISO 534	μm	86	96	107	123	139	144	165	187
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.1	1.1
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	50	50	50	50	50	50	50	50
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	18	18	18	18	18	18	18	18
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	125	125	125	125	125	125	125	125
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	98	98	98	98	98
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	91	93	94	96	97	97 min	97 min	98 min
Finitura <i>Finishing</i>	Matt									
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Heatset web-offset									
Applicazioni <i>End uses</i>	Brochure, Calendari, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Libri d'arte e di lusso, Libri illustrati, Libri per bambini, Locandine, Periodici, Report ambientali, Report commerciali e finanziari <i>Brochures, Calendars, Catalogues, Books and publishing covers, Art and luxury books, Illustrated books, Children books, Posters, Magazines, Environmental reports, Business and financial reports</i>									
Note	80 E 130 GSM ON DEMAND - 80 E 130 GSM SU RICHIESTA									

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.