

experia digi XL SILK

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)



Grammatura Substance	ISO 536	g/m^2	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	μm	73	80	92	104	120	136	165	215	240	270	325
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm^3/g	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.86	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Quartini pubblicitari, Report commerciali e finanziari
Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Folders, Business and financial reports

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - CARTA PATINATA CERTIFICATA FSC MIX CREDIT-SOLO I PRODOTTI CHE SU QUESTO DOCUMENTO SONO IDENTIFICATI COME TALI SONO CERTIFICATI FSC®

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP