



SBS / ONE-SIDE COATED PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m^2	170	200	230	250	270	300	350
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	184	230	268	300	324	360	425
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	200	200	200	200	200	200	200
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	25	25	25	25	25	25	25
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	132	132	132	132	132	132	132
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102
Rigidità Taber 15 gradi Long. <i>Stiffness Taber 15 degrees MD</i>	ISO 2493	mNm	1.7	2.9	5.3	7.2	9.7	14	18.4
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. <i>Stiffness Taber 15 degrees CD</i>	ISO 2493	mNm	1.2	2.2	3.4	4.8	6.3	7.7	10.1
Rigidità L&W 15 gradi Long. <i>Stiffness L&W 15 degrees MD</i>	ISO 2493	mN	36	60	110	150	200	290	380
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. <i>Stiffness L&W 15 degrees CD</i>	ISO 2493	mN	25	45	70	100	130	160	210

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Inkjet , Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Biglietti d'auguri, Brochure, Cartoline, Copertine di libri e di riviste, Inserti, Packaging di pregio
Greetings cards, Brochures, Cards, Books and publishing covers, Inserts, Luxury packaging

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP